

成形材料試験成績表

平成 26年 10月 度

殿

株式会社 日栄商事

岐阜県羽島市江吉良町江中7-16



キャップ用

成形材料名 低密度ポリエチレン

| 試験項目 | 試験方法 | 単位 | 規格値 | 試験値 |
|----------------------------|------------|---------------------|-------------|-------|
| 密度 | JIS K 7112 | kg / m ³ | 910以上930未満 | 920 |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g / 10min | 6.0以上25.0未満 | 21.3 |
| 引張降伏強さ | JIS K 7161 | MPa | 7.84以上 | 10.52 |
| デュロメーターD硬さ | JIS K 7215 | H _D D | 35以上 | 52 |
| ビカット軟化点 | JIS K 7206 | °C | 75以上 | 93 |
| 備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。 | | | | |