

成形材料試験成績表

令和 2年 2月度

殿

キャップ用

株式会社 日栄商事



岐阜県羽島市江吉良町江中7-16

成形材料名 低密度ポリエチレン

| 試験項目 | 試験方法 | 単位 | 規格値 | 試験値 |
|------------|------------|-------------------|-------------|-------|
| 密度 | JIS K 7112 | kg/m ³ | 910以上930未満 | 922 |
| メルトフローレート | JIS K 7210 | g/10min | 6.0以上25.0未満 | 21.2 |
| 引張降伏強さ | JIS K 7161 | MPa | 7.84以上 | 10.32 |
| デュロメーターD硬さ | JIS K 7215 | H _D D | 35以上 | 51 |
| ビカット軟化点 | JIS K 7206 | °C | 75以上 | 93 |

備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。