

## 鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

平成18年 2月度

殿

株式会社 日栄商事

岐阜県羽島市江吉良町2842-2



| 項目<br>種類 | 外<br>観<br>形<br>状 | 寸法及び外径の許容差 mm |              |      |            |              |     |            |              |      | 圧縮強さ N     |              |     | 開孔率 %      |     |
|----------|------------------|---------------|--------------|------|------------|--------------|-----|------------|--------------|------|------------|--------------|-----|------------|-----|
|          |                  | a             |              |      | b          |              |     | d          |              |      | N          |              | α   |            |     |
|          |                  | JIS<br>規格値    | 測定値<br>最大 最小 |      | JIS<br>規格値 | 測定値<br>最大 最小 |     | JIS<br>許容差 | 測定値<br>最大 最小 |      | JIS<br>規格値 | 測定値<br>最大 最小 |     | JIS<br>規格値 | 測定値 |
| 20-3.2   | 良                | 7.0以上         | 8.2          | 8.1  | 2.0以上      | 2.6          | 2.5 | ±1.0       | 19.7         | 19.5 | 35以上       | 224          | 203 | 30以上       | 42  |
| 20-4     | 良                |               | 8.1          | 8.1  |            | 2.6          | 2.5 |            | 19.6         | 19.5 | 40以上       | 231          | 209 |            | 42  |
| ●25-2.9  | 良                |               | 8.1          | 8.0  |            | 2.6          | 2.5 |            | 24.3         | 24.1 | 35以上       | 135          | 121 |            | 38  |
| 25-3.2   | 良                |               | 8.1          | 8.0  |            | 2.5          | 2.5 |            | 24.3         | 24.2 | 35以上       | 137          | 125 |            | 38  |
| 25-4     | 良                |               | 8.0          | 8.0  |            | 2.6          | 2.5 |            | 24.4         | 24.3 | 40以上       | 134          | 120 |            | 38  |
| 25-5     | 良                |               | 8.1          | 8.0  |            | 2.6          | 2.5 |            | 24.2         | 24.1 | 49以上       | 133          | 122 |            | 38  |
| 25-6/D6  | 良                |               | 8.1          | 8.0  |            | 2.5          | 2.4 |            | 24.3         | 24.2 | 54以上       | 131          | 120 |            | 36  |
| ●30-2.9  | 良                |               | 8.2          | 8.1  |            | 2.6          | 2.6 |            | 29.9         | 29.7 | 35以上       | 136          | 117 |            | 39  |
| 30-3.2   | 良                |               | 8.1          | 8.0  |            | 2.7          | 2.6 |            | 29.8         | 29.7 | 35以上       | 134          | 123 |            | 39  |
| 30-4     | 良                |               | 8.2          | 8.1  |            | 2.7          | 2.6 |            | 29.9         | 29.8 | 40以上       | 132          | 122 |            | 38  |
| 30-5     | 良                |               | 8.2          | 8.1  |            | 2.7          | 2.6 |            | 29.7         | 29.6 | 49以上       | 138          | 125 |            | 37  |
| 30-6/D6  | 良                |               | 8.1          | 8.1  |            | 2.7          | 2.6 |            | 30.0         | 29.8 | 54以上       | 133          | 122 |            | 36  |
| 35-3.2   | 良                |               | 8.2          | 8.1  |            | 2.8          | 2.7 |            | 34.5         | 34.4 | 35以上       | 131          | 119 |            | 48  |
| 35-4     | 良                |               | 8.2          | 8.1  |            | 2.9          | 2.8 |            | 34.4         | 34.4 | 40以上       | 136          | 123 |            | 48  |
| 35-5     | 良                |               | 8.1          | 8.1  |            | 2.9          | 2.8 |            | 34.3         | 34.2 | 49以上       | 132          | 121 |            | 46  |
| 35-6/D6  | 良                |               | 8.1          | 8.1  |            | 2.8          | 2.7 |            | 34.3         | 34.2 | 54以上       | 135          | 123 |            | 46  |
| ※35-D10  | 良                |               | 9.2          | 9.0  |            | 2.9          | 2.8 |            | 34.9         | 34.7 | 59以上       | 187          | 176 |            | 34  |
| 40-3.2   | 良                | 8.0以上         | 9.1          | 9.1  | 2.5以上      | 3.1          | 3.0 | ±2.0       | 39.5         | 39.4 | 35以上       | 154          | 138 | 35以上       | 47  |
| 40-4     | 良                |               | 9.1          | 9.0  |            | 3.0          | 3.0 |            | 39.6         | 39.4 | 40以上       | 158          | 136 |            | 47  |
| 40-5     | 良                |               | 9.1          | 9.1  |            | 3.1          | 3.1 |            | 39.5         | 39.3 | 49以上       | 163          | 140 |            | 46  |
| 40-6/D6  | 良                |               | 9.1          | 9.0  |            | 3.2          | 3.1 |            | 39.5         | 39.4 | 54以上       | 165          | 143 |            | 45  |
| 40-D10   | 良                |               | 10.0         | 9.9  |            | 3.0          | 2.9 |            | 39.8         | 39.6 | 59以上       | 229          | 219 |            | 43  |
| 40-D13   | 良                |               | 10.1         | 10.1 |            | 3.2          | 3.1 |            | 39.8         | 39.7 | 79以上       | 231          | 211 |            | 41  |
| 45-3.2   | 良                |               | 10.1         | 10.0 |            | 3.6          | 3.5 |            | 45.1         | 45.0 | 35以上       | 174          | 158 |            | 48  |
| 45-4     | 良                |               | 10.2         | 10.0 |            | 3.5          | 3.5 |            | 45.2         | 45.1 | 40以上       | 169          | 155 |            | 48  |
| 45-5     | 良                |               | 10.0         | 10.0 |            | 3.5          | 3.4 |            | 45.0         | 44.9 | 49以上       | 175          | 154 |            | 47  |
| 45-6/D6  | 良                |               | 10.1         | 9.9  |            | 3.5          | 3.4 |            | 45.1         | 45.0 | 54以上       | 172          | 155 |            | 47  |
| ※45-D10  | 良                |               | 13.7         | 13.5 |            | 4.1          | 4.1 |            | 44.6         | 44.5 | 59以上       | 231          | 218 |            | 46  |
| ※45-D13  | 良                |               | 13.6         | 13.5 |            | 4.2          | 4.1 |            | 44.7         | 44.5 | 79以上       | 230          | 221 |            | 46  |
| 50-3.2   | 良                |               | 10.2         | 10.1 |            | 4.1          | 4.0 |            | 49.5         | 49.4 | 35以上       | 186          | 172 |            | 49  |
| 50-4     | 良                |               | 10.1         | 10.0 |            | 4.0          | 4.0 |            | 49.6         | 49.5 | 40以上       | 183          | 169 |            | 49  |
| 50-5     | 良                |               | 10.2         | 10.0 |            | 4.0          | 3.9 |            | 49.5         | 49.4 | 49以上       | 184          | 171 |            | 49  |
| 50-6/D6  | 良                |               | 10.1         | 10.0 |            | 3.9          | 3.8 |            | 49.4         | 49.4 | 54以上       | 184          | 164 |            | 49  |
| 50-D10   | 良                |               | 12.1         | 12.0 |            | 3.9          | 3.9 |            | 49.2         | 49.1 | 59以上       | 284          | 247 |            | 46  |
| 50-D13   | 良                |               | 12.1         | 12.1 |            | 4.0          | 3.8 |            | 49.3         | 49.1 | 79以上       | 279          | 242 |            | 44  |
| ※50-D16  | 良                |               | 17.7         | 17.6 |            | 4.6          | 4.5 |            | 49.6         | 49.5 | 98以上       | 324          | 299 |            | 43  |
| ※50-D19  | 良                |               | 17.8         | 17.6 |            | 4.7          | 4.7 |            | 49.6         | 49.4 | 118以上      | 318          | 295 |            | 43  |
| 55-3.2   | 良                |               | 11.9         | 11.9 |            | 3.9          | 3.8 |            | 54.8         | 54.6 | 35以上       | 321          | 303 |            | 44  |
| 55-4     | 良                |               | 11.9         | 11.8 |            | 4.0          | 3.9 |            | 54.7         | 54.6 | 40以上       | 330          | 318 |            | 44  |
| 55-5     | 良                |               | 11.7         | 11.5 |            | 4.0          | 3.8 |            | 54.5         | 54.4 | 49以上       | 332          | 314 |            | 44  |
| 55-D6    | 良                |               | 11.9         | 11.7 |            | 4.0          | 3.9 |            | 54.7         | 54.5 | 54以上       | 329          | 293 |            | 44  |
| 55-D10   | 良                |               | 13.4         | 13.2 |            | 4.5          | 4.4 |            | 54.4         | 54.2 | 59以上       | 451          | 437 |            | 50  |
| 55-D13   | 良                |               | 13.4         | 13.4 |            | 4.5          | 4.4 |            | 54.6         | 54.5 | 79以上       | 448          | 432 |            | 49  |



