

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

平成18年 4月度

殿

株式会社 日栄商事

岐阜県羽島市江吉良町2842-2



| 項目 種類 | 外観 形状 | 寸法及び外径の許容差 mm | | | | | | | | | 圧縮強さ N | | | 開孔率 % | |
|----------|----------|---------------|------|------|------------|-----|-----|------------|------|------|------------|-----|-----|------------|-----|
| | | a | | | b | | | d | | | N | | α | | |
| | | JIS 規格値 | 測定値 | | JIS 規格値 | 測定値 | | JIS 許容差 | 測定値 | | JIS 規格値 | 測定値 | | JIS 規格値 | 測定値 |
| | | | 最大 | 最小 | | 最大 | 最小 | | 最大 | 最小 | | 最大 | 最小 | | |
| 20-3.2 | 良 | 7.0以上 | 8.1 | 8.1 | 2.0以上 | 2.6 | 2.5 | ±1.0 | 19.6 | 19.5 | 35以上 | 217 | 196 | 30以上 | 42 |
| 20-4 | 良 | | 8.2 | 8.1 | | 2.6 | 2.5 | | 19.7 | 19.5 | 40以上 | 223 | 201 | | 42 |
| ●25-2.9 | 良 | | 8.1 | 8.0 | | 2.6 | 2.5 | | 24.3 | 24.1 | 35以上 | 131 | 119 | | 38 |
| 25-3.2 | 良 | | 8.1 | 8.0 | | 2.5 | 2.5 | | 24.3 | 24.2 | 35以上 | 133 | 125 | | 38 |
| 25-4 | 良 | | 8.1 | 8.0 | | 2.7 | 2.5 | | 24.4 | 24.2 | 40以上 | 132 | 122 | | 38 |
| 25-5 | 良 | | 8.1 | 8.0 | | 2.6 | 2.5 | | 24.2 | 24.1 | 49以上 | 136 | 126 | | 38 |
| 25-6/D6 | 良 | | 8.1 | 8.0 | | 2.5 | 2.4 | | 24.3 | 24.2 | 54以上 | 139 | 125 | | 36 |
| ●30-2.9 | 良 | | 8.2 | 8.1 | | 2.6 | 2.6 | | 29.9 | 29.7 | 35以上 | 133 | 123 | | 39 |
| 30-3.2 | 良 | | 8.2 | 8.0 | | 2.7 | 2.6 | | 29.9 | 29.7 | 35以上 | 138 | 121 | | 39 |
| 30-4 | 良 | | 8.2 | 8.1 | | 2.6 | 2.6 | | 30.0 | 29.8 | 40以上 | 136 | 127 | | 38 |
| 30-5 | 良 | | 8.2 | 8.1 | | 2.7 | 2.6 | | 29.7 | 29.6 | 49以上 | 141 | 129 | | 37 |
| 30-6/D6 | 良 | | 8.2 | 8.1 | | 2.6 | 2.6 | | 30.0 | 29.9 | 54以上 | 136 | 124 | | 36 |
| 35-3.2 | 良 | | 8.1 | 8.1 | | 2.8 | 2.7 | | 34.4 | 34.3 | 35以上 | 130 | 121 | | 48 |
| 35-4 | 良 | | 8.1 | 8.0 | | 2.9 | 2.7 | | 34.4 | 34.2 | 40以上 | 134 | 126 | | 48 |
| 35-5 | 良 | | 8.1 | 8.0 | | 2.9 | 2.7 | | 34.3 | 34.3 | 49以上 | 136 | 124 | | 46 |
| 35-6/D6 | 良 | | 8.2 | 8.1 | | 2.8 | 2.7 | | 34.4 | 34.3 | 54以上 | 139 | 125 | | 46 |
| ※35-D10 | 良 | | 9.2 | 9.0 | | 2.9 | 2.8 | | 34.9 | 34.7 | 59以上 | 178 | 172 | | 34 |
| 40-3.2 | 良 | 8.0以上 | 9.2 | 9.0 | 2.5以上 | 3.1 | 3.0 | ±2.0 | 39.5 | 39.4 | 35以上 | 151 | 135 | 35以上 | 47 |
| 40-4 | 良 | | 9.1 | 9.1 | | 3.1 | 3.0 | | 39.6 | 39.4 | 40以上 | 149 | 133 | | 47 |
| 40-5 | 良 | | 9.1 | 9.0 | | 3.1 | 3.1 | | 39.5 | 39.4 | 49以上 | 161 | 142 | | 46 |
| 40-6/D6 | 良 | | 9.2 | 9.1 | | 3.2 | 3.1 | | 39.6 | 39.5 | 54以上 | 163 | 146 | | 45 |
| 40-D10 | 良 | | 10.1 | 10.0 | | 3.1 | 3.0 | | 39.8 | 39.7 | 59以上 | 237 | 224 | | 43 |
| 40-D13 | 良 | | 10.1 | 10.1 | | 3.2 | 3.1 | | 39.8 | 39.7 | 79以上 | 234 | 219 | | 41 |
| 45-3.2 | 良 | | 10.2 | 10.1 | | 3.6 | 3.4 | | 45.2 | 45.1 | 35以上 | 171 | 153 | | 48 |
| 45-4 | 良 | | 10.1 | 10.1 | | 3.5 | 3.4 | | 45.1 | 45.0 | 40以上 | 166 | 151 | | 48 |
| 45-5 | 良 | | 10.1 | 10.0 | | 3.6 | 3.4 | | 45.0 | 44.9 | 49以上 | 172 | 157 | | 47 |
| 45-6/D6 | 良 | | 10.0 | 9.9 | | 3.5 | 3.4 | | 45.1 | 44.9 | 54以上 | 174 | 159 | | 47 |
| ※45-D10 | 良 | | 13.6 | 13.5 | | 4.1 | 4.1 | | 44.7 | 44.5 | 59以上 | 223 | 210 | | 46 |
| ※45-D13 | 良 | | 13.7 | 13.6 | | 4.1 | 4.0 | | 44.7 | 44.6 | 79以上 | 220 | 204 | | 46 |
| 50-3.2 | 良 | | 10.1 | 10.0 | | 4.1 | 3.9 | | 49.5 | 49.3 | 35以上 | 181 | 169 | | 49 |
| 50-4 | 良 | | 10.2 | 10.1 | | 4.0 | 4.0 | | 49.5 | 49.4 | 40以上 | 178 | 171 | | 49 |
| 50-5 | 良 | | 10.2 | 10.0 | | 4.1 | 4.0 | | 49.4 | 49.3 | 49以上 | 182 | 174 | | 49 |
| 50-6/D6 | 良 | | 10.1 | 10.1 | | 4.0 | 3.9 | | 49.5 | 49.3 | 54以上 | 177 | 163 | | 49 |
| 50-D10 | 良 | | 12.1 | 12.0 | | 4.0 | 4.0 | | 49.3 | 49.2 | 59以上 | 276 | 251 | | 46 |
| 50-D13 | 良 | | 12.1 | 12.1 | | 3.9 | 3.8 | | 49.3 | 49.1 | 79以上 | 283 | 267 | | 44 |
| ※50-D16 | 良 | | 17.8 | 17.7 | | 4.7 | 4.6 | | 49.6 | 49.5 | 98以上 | 318 | 294 | | 43 |
| ※50-D19 | 良 | | 17.8 | 17.6 | | 4.7 | 4.7 | | 49.6 | 49.4 | 118以上 | 311 | 298 | | 43 |
| 55-3.2 | 良 | | 11.9 | 11.7 | | 3.9 | 3.8 | | 54.8 | 54.7 | 35以上 | 313 | 307 | | 44 |
| 55-4 | 良 | | 11.9 | 11.8 | | 3.9 | 3.9 | | 54.8 | 54.6 | 40以上 | 321 | 314 | | 44 |
| 55-5 | 良 | | 11.7 | 11.5 | | 4.0 | 3.8 | | 54.5 | 54.4 | 49以上 | 315 | 303 | | 44 |
| 55-D6 | 良 | | 11.8 | 11.7 | | 4.1 | 4.0 | | 54.6 | 54.5 | 54以上 | 309 | 296 | | 44 |
| 55-D10 | 良 | | 13.4 | 13.2 | | 4.4 | 4.3 | | 54.5 | 54.3 | 59以上 | 447 | 439 | | 50 |
| 55-D13 | 良 | | 13.4 | 13.4 | | 4.5 | 4.4 | | 54.6 | 54.5 | 79以上 | 442 | 435 | | 49 |

