

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

平成18年 5月度

殿

株式会社 日栄商事

岐阜県羽島市江吉良町2842-2



項目 種類	外観 形状	寸法及び外径の許容差 mm									圧縮強さ N			開孔率 %	
		a			b			d			N		α		
		JIS 規格値	測定値 最大 最小		JIS 規格値	測定値 最大 最小		JIS 許容差	測定値 最大 最小		JIS 規格値	測定値 最大 最小		JIS 規格値	測定値
20-3.2	良	7.0以上	8.1	8.1	2.0以上	2.6	2.5	±1.0	19.6	19.5	35以上	217	196	30以上	42
20-4	良		8.2	8.1		2.6	2.5		19.7	19.5	40以上	223	201		42
●25-2.9	良		8.1	8.0		2.6	2.5		24.3	24.1	35以上	131	119		38
25-3.2	良		8.1	8.0		2.5	2.5		24.3	24.2	35以上	133	125		38
25-4	良		8.1	8.1		2.7	2.6		24.4	24.3	40以上	132	122		38
25-5	良		8.1	8.0		2.6	2.5		24.2	24.1	49以上	136	126		38
25-6/D6	良		8.1	8.0		2.5	2.4		24.3	24.2	54以上	139	125		36
●30-2.9	良		8.2	8.1		2.6	2.6		29.9	29.7	35以上	133	123		39
30-3.2	良		8.2	8.1		2.6	2.6		29.9	29.8	35以上	138	121		39
30-4	良		8.2	8.1		2.7	2.6		30.0	29.9	40以上	136	127		38
30-5	良		8.2	8.1		2.7	2.6		29.7	29.6	49以上	141	129		37
30-6/D6	良		8.2	8.1		2.6	2.6		30.0	29.9	54以上	136	124		36
35-3.2	良		8.2	8.1		2.9	2.8		34.3	34.3	35以上	130	121		48
35-4	良		8.1	8.0		2.9	2.7		34.4	34.2	40以上	134	126		48
35-5	良		8.1	8.0		2.9	2.7		34.3	34.3	49以上	136	124		46
35-6/D6	良		8.1	8.1		2.8	2.7		34.4	34.3	54以上	139	125		46
※35-D10	良		9.2	9.0		2.9	2.8		34.9	34.7	59以上	178	172		34
40-3.2	良	8.0以上	9.2	9.1	2.5以上	3.1	3.1	±2.0	39.6	39.4	35以上	151	135	35以上	47
40-4	良		9.1	9.0		3.1	3.0		39.6	39.5	40以上	149	133		47
40-5	良		9.1	9.0		3.1	3.1		39.5	39.4	49以上	161	142		46
40-6/D6	良		9.1	9.1		3.2	3.1		39.5	39.4	54以上	163	146		45
40-D10	良		10.0	9.9		3.1	2.9		39.7	39.6	59以上	237	224		43
40-D13	良		10.1	10.1		3.2	3.1		39.8	39.7	79以上	234	219		41
45-3.2	良		10.2	10.0		3.6	3.5		45.1	45.0	35以上	171	153		48
45-4	良		10.2	10.1		3.6	3.4		45.1	45.1	40以上	166	151		48
45-5	良		10.1	10.0		3.5	3.4		45.0	45.0	49以上	172	157		47
45-6/D6	良		10.0	10.0		3.5	3.5		45.1	45.0	54以上	174	159		47
※45-D10	良		13.6	13.5		4.1	4.0		44.6	44.5	59以上	223	210		46
※45-D13	良		13.7	13.6		4.1	4.0		44.7	44.6	79以上	220	204		46
50-3.2	良		10.1	10.0		4.1	3.9		49.5	49.3	35以上	181	169		49
50-4	良		10.1	10.1		4.0	3.9		49.6	49.4	40以上	178	171		49
50-5	良		10.2	10.1		4.0	4.0		49.5	49.4	49以上	182	174		49
50-6/D6	良		10.1	10.0		3.9	3.9		49.5	49.4	54以上	177	163		49
50-D10	良		12.1	12.0		4.0	3.9		49.2	49.1	59以上	276	251		46
50-D13	良		12.1	12.1		3.9	3.8		49.3	49.1	79以上	283	267		44
※50-D16	良		17.8	17.7		4.7	4.6		49.6	49.5	98以上	318	294		43
※50-D19	良		17.8	17.6		4.7	4.7		49.6	49.4	118以上	311	298		43
55-3.2	良		11.9	11.7		3.9	3.8		54.8	54.7	35以上	313	307		44
55-4	良		11.9	11.8		3.9	3.9		54.8	54.6	40以上	321	314		44
55-5	良		11.7	11.5		4.0	3.8		54.5	54.4	49以上	315	303		44
55-D6	良		11.8	11.7		4.1	4.0		54.6	54.5	54以上	309	296		44
55-D10	良		13.4	13.2		4.4	4.3		54.5	54.3	59以上	447	439		50
55-D13	良		13.4	13.3		4.4	4.3		54.5	54.5	79以上	442	435		49



