

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

平成26年 4月度

殿

株式会社 日栄商事

岐阜県羽島市江吉良町江中7-16



項目 種類	外 観 形 状	寸法及び外径の許容差 mm									圧縮強さ N			開孔率 %	
		a			b			d					α		
		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 許容差	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値
			最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小		
20-3.2	良	7.0以上	8.1	8.1	2.0以上	2.5	2.5	±1.0	19.7	19.5	35以上	216	195	30以上	42
20-4	良		8.2	8.1		2.6	2.5		19.6	19.5	40以上	220	198		42
●25-2.9	良		8.0	7.9		2.6	2.5		24.4	24.2	◆35以上	133	121		38
25-3.2	良		8.0	8.0		2.6	2.6		24.4	24.3	35以上	136	128		38
25-4	良		8.1	8.1		2.6	2.5		24.4	24.3	40以上	134	126		38
25-5	良		8.1	8.0		2.5	2.4		24.3	24.2	49以上	132	124		38
25-6/D6	良		8.1	8.0		2.5	2.4		24.3	24.2	54以上	137	123		36
●30-2.9	良		8.2	8.1		2.6	2.6		29.9	29.7	◆35以上	135	122		39
30-3.2	良		8.1	8.1		2.7	2.6		29.9	29.8	35以上	138	125		39
30-4	良		8.2	8.2		2.7	2.6		30.0	29.8	40以上	134	123		38
30-5	良		8.2	8.1		2.7	2.7		29.8	29.7	49以上	136	124		37
30-6/D6	良		8.1	8.1		2.7	2.6		29.9	29.8	54以上	138	122		36
35-3.2	良		8.2	8.1		2.8	2.7		34.3	34.3	35以上	136	125		48
35-4	良		8.2	8.1		2.8	2.8		34.4	34.3	40以上	134	122		48
35-5	良		8.1	8.1		2.9	2.7		34.3	34.2	49以上	138	126		46
35-6/D6	良		8.2	8.1		2.8	2.7		34.3	34.3	54以上	136	123		46
※35-D10	良		9.1	9.0		2.9	2.8		34.7	34.6	59以上	182	170		34
40-3.2	良	8.0以上	9.2	9.1	2.5以上	3.1	3.0	±2.0	39.6	39.4	35以上	153	141	35以上	47
40-4	良		9.1	9.0		3.1	3.1		39.5	39.4	40以上	151	136		47
40-5	良		9.1	9.0		3.0	3.0		39.4	39.3	49以上	157	139		46
40-6/D6	良		9.1	9.1		3.1	3.0		39.5	39.3	54以上	155	141		45
40-D10	良		10.1	10.0		3.1	3.1		39.6	39.5	59以上	235	224		43
40-D13	良		10.1	10.0		3.2	3.1		39.7	39.5	79以上	236	221		41
45-3.2	良		10.1	10.0		3.6	3.5		45.2	45.1	35以上	172	156		48
45-4	良		10.1	10.1		3.6	3.5		45.1	45.0	40以上	174	153		48
45-5	良		10.1	10.1		3.5	3.4		45.1	44.9	49以上	171	158		47
45-6/D6	良		10.1	10.0		3.4	3.4		45.0	44.9	54以上	177	156		47
※45-D10	良		14.0	13.8		4.4	4.3		44.8	44.6	59以上	228	212		46
※45-D13	良		14.0	13.9		4.4	4.3		44.9	44.7	79以上	231	218		46
50-3.2	良		10.2	10.1		4.0	3.9		49.5	49.3	35以上	188	174		49
50-4	良		10.1	10.1		4.0	3.9		49.6	49.4	40以上	183	171		49
50-5	良		10.1	10.0		3.9	3.9		49.5	49.4	49以上	187	177		49
50-6/D6	良		10.0	10.0		3.9	3.8		49.4	49.3	54以上	185	173		49
50-D10	良		12.0	12.0		4.0	3.9		49.2	49.0	59以上	284	269		46
50-D13	良		12.1	12.1		3.9	3.8		49.2	49.1	79以上	282	265		44
※50-D16	良		17.9	17.8		4.6	4.5		49.7	49.5	98以上	319	298		43
※50-D19	良		18.0	17.9		4.7	4.5		49.8	49.6	118以上	323	301		43
55-3.2	良		11.9	11.8		4.0	3.8		54.8	54.6	35以上	320	309		44
55-4	良		11.9	11.8		3.9	3.9		54.7	54.6	40以上	317	301		44
55-5	良		11.8	11.7		4.0	3.9		54.6	54.5	49以上	321	306		44
55-D6	良		11.9	11.8		3.9	3.8		54.6	54.5	54以上	319	308		44
55-D10	良		13.3	13.2		4.4	4.3		54.4	54.3	59以上	448	433		50
55-D13	良		13.4	13.3		4.4	4.4		54.5	54.4	79以上	442	431		49

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

平成26年 4月度

項目 種類	外 観 形 状	寸法及び外径の許容差 mm						圧縮強さ N			開孔率 %				
		a			b			d			α				
		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 許容差	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値
			最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小		
重60-D6	良	9.0以上	18.0	17.8	3.0以上	6.1	6.0	±2.5	59.3	59.1	54以上	1015	993	35以上	43
重60-D10	良		17.9	17.9		6.1	6.1		59.3	59.2	59以上	1020	997		42
重60-D13	良		18.0	17.9		6.2	6.1		59.4	59.3	79以上	1024	991		41
重60-D16	良		17.9	17.8		6.1	6.0		59.1	59.0	98以上	1085	1052		41
重60-D19	良		18.0	17.9		6.1	6.0		59.2	59.2	118以上	1093	1066		40
重65-D16	良		17.9	17.8		5.9	5.8		64.0	63.8	98以上	1106	1083		37
重65-D19	良		17.9	17.9		6.0	5.9		64.0	63.9	118以上	1110	1075		36
重70-D6	良		18.9	18.8		6.9	6.9		69.2	69.1	54以上	1133	1119		45
重70-D10	良		19.0	18.8		7.0	6.9		69.3	69.1	59以上	1142	1126		44
重70-D13	良		19.0	18.9		7.0	7.0		69.3	69.2	79以上	1159	1129		43
重70-D16	良		18.9	18.8		6.9	6.8		69.2	69.0	98以上	1170	1142		44
重70-D19	良		18.9	18.8		6.8	6.8		69.4	69.2	118以上	1179	1147		43
重80-D6	良		19.9	19.7		7.5	7.4		79.6	79.4	54以上	1205	1183		48
重80-D10	良		19.8	19.8		7.4	7.3		79.5	79.4	59以上	1213	1191		47
重80-D13	良		19.8	19.7		7.4	7.4		79.6	79.5	79以上	1221	1199		47
重80-D16	良		19.9	19.8		7.5	7.4		79.6	79.6	98以上	1319	1296		46
重80-D19	良		19.8	19.7		7.4	7.4		79.7	79.6	118以上	1325	1288		45
重90-D6	良		21.0	20.8		8.1	8.1		89.7	89.5	54以上	1510	1497		48
重90-D10	良		20.9	20.9		8.2	8.1		89.7	89.6	59以上	1514	1492		47
重90-D13	良		21.0	20.9		8.2	8.1		89.8	89.7	79以上	1519	1496		46
重90-D16	良		21.0	20.8		8.2	8.0		89.8	89.7	98以上	1523	1507		46
重90-D19	良		20.9	20.8		8.2	8.0		89.9	89.7	118以上	1518	1498		46
●重100-D6	良	◆9.0以上	23.4	23.2	◆3.0以上	7.5	7.4	◆±2.5	99.9	99.7	54以上	782	768	◆35以上	50
●重100-D10	良		23.3	23.2		7.5	7.4		99.8	99.7	59以上	785	770		50
●重100-D13	良		23.4	23.3		7.5	7.5		99.9	99.8	79以上	789	775		50
●重100-D16	良		23.5	23.4		7.8	7.7		99.7	99.5	98以上	923	906		48
●重100-D19	良		23.6	23.5		7.7	7.6		99.8	99.7	118以上	919	893		48
ヒ40-6	良	8.0以上	21.6	21.5	2.5以上	5.0	4.8	±2.0	39.4	39.3	54以上	473	458	35以上	43
パ40-9	良		21.5	21.3		4.8	4.7		39.4	39.2	59以上	467	452		43
ヒ50-6	良		24.4	24.2		5.9	5.9		49.3	49.1	54以上	476	457		44
パ50-9	良		24.5	24.4		5.9	5.8		49.7	49.6	59以上	481	462		44
パ50-13	良		24.5	24.3		6.0	5.8		49.7	49.5	79以上	485	466		44
ヒ60-6	良	9.0以上	24.3	24.3	3.0以上	6.0	5.9	±2.5	59.4	59.3	54以上	589	571		46
パ60-9	良		24.5	24.4		6.1	5.9		59.0	58.9	59以上	594	575		46
パ60-13	良		24.4	24.4		5.9	5.7		58.9	58.7	79以上	591	579		46
40-D6	良	8.0以上	9.2	9.1	2.5以上	3.0	3.0	±2.0	39.5	39.4	54以上	153	134		45
45-D6	良		10.2	10.0		3.5	3.4		45.1	44.9		167	152		47
50-D6	良		10.1	10.0		4.0	3.9		49.4	49.4		188	171		49
60-D6	良	9.0以上	12.0	12.0	3.0以上	4.4	4.3	±2.5	59.9	59.7		132	125		53
70-D6	良		15.1	14.9		5.0	4.8		69.6	69.4		196	179		50
80-D6	良		16.1	16.0		4.9	4.9		79.8	79.7		203	181		43
90-D6	良		16.9	16.8		5.8	5.7		89.7	89.5		194	177		54
●50-D5	良	8.0以上	10.1	10.0	2.5以上	3.9	3.9	±2.0	49.4	49.3	◆49以上	186	172		49
●60-D5	良	9.0以上	12.0	11.9	3.0以上	4.4	4.3	±2.5	59.8	59.6		132	120		53
●80-D5	良		16.1	16.0		4.9	4.9		79.6	79.4		198	181		43

- 備考
1. 本表は、J I S A 5 3 9 0（鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ）の規定に準拠したものである。
 2. 測定値の小数点2位以下は切り捨てる。
なお圧縮強さ及び開孔率の測定値は、小数点以下は切り捨てる。
 3. 寸法及び外径の許容差は、前月度の測定値とする。
 4. 圧縮強さ及び開孔率は、年1回の測定値とする。
 5. 重は重圧、ヒはヒューム管、パはパイル、※は旧型、●はJIS規格外品（◆は自社規格値）