

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

平成29年 7月度

殿

株式会社 日栄商事

岐阜県羽島市江吉良町江中7-16



項目 種類	外 観 形 状	寸法及び外径の許容差 mm									圧縮強さ N			開孔率 %	
		a			b			d			JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値
		JIS 規格値	測定値 最大 最小		JIS 規格値	測定値 最大 最小		JIS 許容差	測定値 最大 最小			最大	最小		
20-3.2	良	7.0以上	8.2	8.1	2.0以上	2.6	2.5	±1.0	19.6	19.5	35以上	218	197	30以上	42
20-4	良		8.1	8.1		2.6	2.6		19.7	19.5	40以上	214	201		42
●25-2.9	良		8.1	8.0		2.6	2.5		24.2	24.1	◆35以上	137	126		38
25-3.2	良		8.0	8.0		2.6	2.5		24.3	24.2	35以上	133	123		38
25-4	良		8.1	8.1		2.6	2.5		24.3	24.2	40以上	138	127		38
25-5	良		8.0	8.0		2.5	2.5		24.3	24.1	49以上	134	124		38
25-6/D6	良		8.1	8.0		2.5	2.4		24.2	24.1	54以上	136	125		36
●30-2.9	良		8.1	8.1		2.7	2.6		29.8	29.7	◆35以上	139	127		39
30-3.2	良		8.2	8.1		2.7	2.7		29.9	29.7	35以上	136	123		39
30-4	良		8.2	8.2		2.7	2.6		29.9	29.8	40以上	138	128		38
30-5	良		8.2	8.2		2.7	2.6		29.9	29.9	49以上	136	127		37
30-6/D6	良		8.2	8.2		2.7	2.6		29.8	29.8	54以上	135	124		36
35-3.2	良		8.2	8.1		2.9	2.8		34.4	34.3	35以上	138	125		48
35-4	良		8.1	8.1		2.8	2.7		34.4	34.2	40以上	137	127		48
35-5	良		8.2	8.2		2.8	2.7		34.3	34.3	49以上	135	126		46
35-6/D6	良		8.2	8.1		2.8	2.8		34.4	34.3	54以上	137	123		46
※35-D10	良		9.0	9.0		2.9	2.7		34.8	34.6	59以上	186	174		34
40-3.2	良	8.0以上	9.2	9.1	2.5以上	3.0	3.0	±2.0	39.5	39.4	35以上	156	145	35以上	47
40-4	良		9.1	9.1		3.1	3.0		39.6	39.4	40以上	158	147		47
40-5	良		9.1	9.0		3.1	3.1		39.5	39.4	49以上	156	145		46
40-6/D6	良		9.1	9.0		3.1	3.0		39.5	39.4	54以上	154	143		45
40-D10	良		10.0	9.9		3.1	3.1		39.6	39.4	59以上	236	222		43
40-D13	良		10.0	10.0		3.2	3.1		39.6	39.5	79以上	233	220		41
45-3.2	良		10.1	10.1		3.5	3.4		45.2	45.1	35以上	176	164		48
45-4	良		10.2	10.1		3.6	3.5		45.1	45.1	40以上	173	161		48
45-5	良		10.0	10.0		3.5	3.4		45.1	45.0	49以上	175	160		47
45-6/D6	良		10.1	10.0		3.5	3.4		45.1	45.1	54以上	172	158		47
※45-D10	良		14.0	13.8		4.4	4.3		44.8	44.7	59以上	230	221		46
※45-D13	良		13.9	13.9		4.3	4.2		44.8	44.6	79以上	229	219		46
50-3.2	良		10.2	10.1		4.0	4.0		49.5	49.3	35以上	186	173		49
50-4	良		10.1	10.1		4.0	3.9		49.5	49.4	40以上	189	175		49
50-5	良		10.1	10.0		4.0	4.0		49.4	49.4	49以上	185	173		49
50-6/D6	良		10.0	10.0		4.0	3.9		49.5	49.4	54以上	186	174		49
50-D10	良		12.1	12.0		4.0	3.9		49.3	49.1	59以上	282	268		46
50-D13	良		12.1	12.1		3.9	3.9		49.3	49.2	79以上	285	271		44
55-3.2	良		11.9	11.8		4.0	3.9		54.7	54.6	35以上	273	265		48
55-4	良		12.0	11.9		4.1	4.0		54.7	54.6	40以上	274	262		48
55-5	良		12.0	11.9		4.1	4.1		54.7	54.5	49以上	272	265		47
55-D6	良		12.0	11.9		4.1	4.0		54.6	54.5	54以上	279	278		47
55-D10	良		13.3	13.3		4.4	4.3		54.4	54.3	59以上	438	429		50
55-D13	良		13.4	13.3		4.4	4.4		54.5	54.4	79以上	441	430		49

鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

平成29年 7月度

項目 種類	外 観 形 状	寸法及び外径の許容差 mm									圧縮強さ N			開孔率 %	
		a			b			d			JI		α		
		JIS 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値		JIS 許容差	測定値		S 規格値	測定値		JIS 規格値	測定値
			最大	最小		最大	最小		最大	最小		最大	最小		
●重130-D10	良	◆9.0以上	23.9	23.8	◆3.0以上	8.9	8.8	◆±2.5	128.5	128.3	59以上	537	524	◆35以上	56
●重130-D13	良		23.8	23.7		8.9	8.8		128.6	128.5	79以上	542	529		56
●重130-D16	良		24.0	23.9		8.9	8.8		128.8	128.7	98以上	398	381		55
●重130-D19	良		23.9	23.8		8.9	8.9		128.9	128.8	118以上	395	378		55
●重130-D22	良		23.8	23.7		8.9	8.8		128.8	128.7	◆118以上	410	399		55
●重130-D25	良		23.9	23.7		8.8	8.8		128.9	128.8		418	408		54
●重140-D10	良		23.8	23.7		8.9	8.9		138.2	138.0	59以上	458	447		59
●重140-D13	良		23.9	23.8		8.9	8.8		138.3	138.1	79以上	463	451		58
●重140-D16	良		23.9	23.9		8.9	8.8		138.5	138.4	98以上	338	323		58
●重140-D19	良		23.9	23.8		8.9	8.8		138.4	138.3	118以上	334	321		58
●重140-D22	良		23.9	23.8		8.9	8.9		138.9	138.7	◆118以上	349	337		58
●重140-D25	良		23.9	23.9		9.0	8.8		138.9	138.8		353	341		57
●重150-D10	良		25.8	25.7		9.0	8.9		149.7	149.6	59以上	321	297		61
●重150-D13	良		25.9	25.8		9.0	9.0		149.5	149.3	79以上	316	294		61
●重150-D16	良		26.0	25.9		9.1	9.0		149.6	149.5	98以上	328	306		60
●重150-D19	良		25.9	25.8		9.0	8.9		149.8	149.6	118以上	352	339		60
●重150-D22	良		25.9	25.8		9.0	8.9		149.4	149.2	◆118以上	439	427		60
●重150-D25	良		26.0	25.8		8.9	8.9		149.4	149.3		443	431		60
●重160-D10	良		25.9	25.8		10.0	9.9		158.8	158.7	59以上	329	317		60
●重160-D13	良		25.9	25.7		10.0	9.9		158.6	158.5	79以上	334	323		60
●重160-D16	良		25.9	25.8		10.0	10.0		159.1	159.0	98以上	412	396		60
●重160-D19	良		25.8	25.7		9.9	9.9		159.7	159.5	118以上	407	392		60
●重160-D22	良		25.9	25.8		10.0	10.0		159.3	159.1	◆118以上	429	418		60
●重160-D25	良		26.0	25.9		10.0	9.9		159.4	159.2		432	422		60
ヒ 40-5	良	8.0以上	21.1	21.0	2.5以上	4.8	4.7	±2.0	39.4	39.3	49以上	458	441	35以上	43
ヒ 40-6	良		21.6	21.5		5.0	4.8		39.4	39.3	54以上	462	448		43
ハ 40-9	良		21.5	21.3		4.8	4.7		39.4	39.2	59以上	465	445		43
ヒ 50-5	良		24.1	24.0		5.8	5.7		49.2	49.0	49以上	469	451		44
ヒ 50-6	良		24.4	24.3		5.9	5.9		49.4	49.3	54以上	472	454		44
ハ 50-9	良		24.5	24.4		5.9	5.8		49.7	49.6	59以上	476	460		44
ハ 50-13	良		24.5	24.3		6.0	5.8		49.7	49.5	79以上	473	462		44
ヒ 60-6	良	9.0以上	24.3	24.2	3.0以上	6.0	5.9	±2.5	59.4	59.3	54以上	581	572		46
ハ 60-9	良		24.5	24.4		6.1	5.9		59.0	58.9	59以上	588	566		46
ハ 60-13	良		24.4	24.4		5.9	5.7		58.9	58.7	79以上	584	561		46
40-D6	良	8.0以上	9.1	9.1	2.5以上	3.1	3.0	±2.0	39.6	39.4	54以上	152	143		45
45-D6	良		10.2	10.0		3.5	3.4		45.1	44.9		169	157		47
50-D6	良		10.1	10.1		4.0	3.9		49.4	49.4		183	172		49
60-D6	良	9.0以上	12.0	12.0	3.0以上	4.4	4.3	±2.5	59.9	59.8		133	121		53
70-D6	良		15.0	14.9		4.9	4.8		69.6	69.4		198	183		50
80-D6	良		16.0	16.0		4.9	4.8		79.7	79.6		209	184		43
90-D6	良		17.0	16.9		5.8	5.8		89.7	89.5		203	185		54
●50-D5	良	8.0以上	10.1	10.0	2.5以上	3.9	3.9	±2.0	49.4	49.3	◆49以上	187	174		49
●60-D5	良	9.0以上	12.0	11.9	3.0以上	4.4	4.3	±2.5	59.8	59.6		138	124		53
●80-D5	良		16.1	16.0		4.9	4.9		79.6	79.4		203	182		43

- 備考
1. 本表は、JISA5390（鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ）の規定に準拠したものである。
 2. 測定値の小数点2位以下は切り捨てる。
なお圧縮強さ及び開孔率の測定値は、小数点以下は切り捨てる。
 3. 寸法及び外径の許容差は、前月度の測定値とする。
 4. 圧縮強さ及び開孔率は、年1回の測定値とする。
 5. 重は重圧、ヒはヒューム管、ハはパイプ、※は旧型、●はJIS規格外品（◆は自社規格値）