

# 成形材料試験成績表

平成 26年 10月 度

殿

株式会社 日栄商事

岐阜県羽島市江吉良町江中7-16



成形材料名 ポリプロピレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	8.0以上	8.5
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	22.56以上	28.40
アイゾット衝撃値	JIS K 7110	kJ/m <sup>2</sup>	2.94以上	9.70
ビカット軟化点	JIS K 7206	°C	125以上	152
備考 1. 試験値は、材料メーカーの報告書による。				