

# 成形材料試験成績表

平成 27年 8月度

殿

株式会社 日栄商事

岐阜県羽島市江吉良町江中7-16



成形材料名 ポリプロピレン

| 試験項目                      | 試験方法       | 単位                | 規格値     | 試験値   |
|---------------------------|------------|-------------------|---------|-------|
| メルトフローレート                 | JIS K 7210 | g/10min           | 8.0以上   | 8.5   |
| 引張降伏強さ                    | JIS K 7161 | MPa               | 22.56以上 | 30.00 |
| アイゾット衝撃値                  | JIS K 7110 | kJ/m <sup>2</sup> | 2.94以上  | 9.90  |
| ビカット軟化点                   | JIS K 7206 | °C                | 125以上   | 153   |
| 備考 1. 試験値は、材料メーカーの報告書による。 |            |                   |         |       |