

成形材料試験成績表

令和 7 年 7 月度

殿

キャップ用

株式会社 日栄商事



岐阜県羽島市江吉良町江中7-16

成形材料名 低密度ポリエチレン

試 験 項 目	試 験 方 法	単 位	規 格 値	試 験 値
密 度	JIS K 7112	k g / m ³	910以上930未満	923
メルトフローレート	JIS K 7210	g / 10min	6.0以上25.0未満	21.1
引 張 降 伏 強 さ	JIS K 7161	M P a	7.84以上	10.32
デュロメーターD硬さ	JIS K 7215	H _D D	35以上	52
ビ カ ッ ト 軟 化 点	JIS K 7206	℃	75以上	92
備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。				