

# 成形材料試験成績表

令和 7 年 1 1 月 度

殿

株式会社 日栄商事



岐阜県羽島市江吉良町江中7-16

Vハンガー用  
インバートハンガー用

成形材料名 ナイロン 6 6

| 試 験 項 目                    | 試験方法 (JIS)   | 単 位                    | 規 格 値     | 試 験 値 |
|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|-------|
| 比 重                        | K7112        | —                      | 1.14±0.01 | 1.14  |
| 引 張 応 力                    | K7161, K7162 | M P a                  | 70以上      | 83    |
| 曲 げ 弾 性 率                  | K7171        | M P a                  | 2,300以上   | 2,900 |
| ロ ッ ク ウ ェ ル 硬 度            | K7202        | R スケール                 | 120±10    | 120   |
| シャルピー衝撃強さ                  | K7111        | k J / m <sup>2</sup>   | 3.0以上     | 6.0   |
| 熱 膨 張 係 数                  | K7197        | ×10 <sup>-5</sup> / °C | 9.0±1.0   | 9.0   |
| 荷 重 撓 み 温 度                | K7191-1, 2   | °C                     | 185±5     | 185   |
| 備考 試験値は、材料メーカーの試験実施報告書による。 |              |                        |           |       |